

FICHE TECHNIQUE*Date de révision : 12.02.2025***LASER SUPREME CUT**

Numéro d'article :	49931, 49932
Couleur :	blanc
Utilisation prévue :	Produit de finition automobile / Polish
Caractéristiques générales :	Polish de lustrage haute brillance conçu pour les peintures fraîches comme anciennes, particulièrement adapté aux teintes foncées et sensibles. Il est constitué de grains extra-coupants et homogènes, gages d'une action précise et régulière, et laisse une surface parfaitement préparée pour les étapes de lustrage suivantes si nécessaire. Principales caractéristiques : Pouvoir de coupe supérieur : élimine rapidement et en profondeur les traces de ponçage, sans recourir à la silicone ni à la cire. Technologie à particules uniformes : garantit une action précise et régulière pour un résultat sans défaut. Utilisation polyvalente : convient aux teintes foncées comme solution tout-en-un avec les mousses dures et souples, et se prête également à la rénovation des anciens revêtements ternis par les intempéries. Élimine les traces de ponçage de grain P1200 - P1500. ■ coupe rapide et profonde ■ sans silicone ni cire (les rayures sont éliminées par polissage et non comblées) ■ utilisable sur de grandes surfaces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Odeur : caractéristique
pH : 7,8
Densité relative : 1,08 kg/l
Pouvoir de coupe : 6
Niveau de brillance : 4

APPLICATION

Avant utilisation, lire attentivement et respecter les mentions d'avertissement figurant sur l'étiquette !

Conditions de mise en œuvre :

Veuillez utiliser le produit uniquement dans un environnement bien ventilé et aéré. La température de mise en œuvre doit être d'au moins +15 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Méthode d'application	Vitesse recommandée	Ponçage maximal éliminé
À la main		
Polisseuse rotative	1500 - 2000 tr/min	P1200 - P1500
Polisseuse excentrique	2000 - 10000 tr/min	P1200 - P1500

Mousse recommandée : mousse de lustrage mi-dure ou dure

Conseils de mise en œuvre :

- Bien agiter avant emploi

Étape 1 : Coupe

- Après avoir essuyé le panneau avec un dégraissant adapté, monter la mousse de lustrage Chamäleon dure ou très dure sur une polisseuse.
- Déposer une petite quantité de LASER Supreme Cut sur la surface peinte et la répartir uniformément à l'aide de l'applicateur de polish avant de démarrer la machine, afin de limiter les projections.
- Commencer le polissage à une vitesse à vide de 1500 - 1800 tr/min, l'applicateur d'abord tenu légèrement incliné (15°). Poursuivre jusqu'à disparition des traces, puis terminer avec la mousse à plat sur la surface.
- Avec un disque en laine, des vitesses plus élevées peuvent être utilisées si besoin ; polir en inclinant légèrement (15°).
- Nettoyer et contrôler la surface avec un chiffon microfibre ou un chiffon de lustrage doux.

Étape 2 : Finition

- Monter la mousse de lustrage souple Chamäleon sur une polisseuse.
- Ajouter du Supreme Cut et répéter l'opération jusqu'à l'élimination complète des traces et l'obtention d'une brillance satisfaisante.
- Une troisième étape de lustrage peut être nécessaire sur les véhicules noirs ou de teinte très foncée. LASER Perfect Shine ou LASER Ultimate Finish peuvent être utilisés à ce stade, selon le résultat souhaité.
- Pour terminer, essuyer soigneusement avec un chiffon de finition.

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/a 200 g/l

Ce produit contient au maximum 0,007 g/l de COV

Durée de conservation :

24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, à une température comprise entre +15 °C et +25 °C.

Protéger du gel et du rayonnement solaire direct.

■

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante :
info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.