

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 25.11.2024

LASER POWER CUT

Numéro d'article : 49930

Couleur : blanc

Utilisation prévue : Produit de finition automobile / Polish

Caractéristiques générales :

LASER Power Cut est le polish de coupe le plus performant de la gamme, développé pour le pré-lustrage des revêtements 2K. Il élimine facilement, en un minimum de temps, les traces de ponçage, le jaunissement, les surpulvérisations, la peau d'orange, les coulures de peinture, le voile et les marques d'usure. Élimine les traces de ponçage de grain P600 - P800.

- ne contient pas de solvants agressifs (respectueux de l'utilisateur et de l'environnement)
- propre à l'emploi
- consistance pâteuse

Domaines d'application :

- gelcoat
- couche de finition
- PRV, composites carbone
- Perspex
- résine PE
- peintures marines

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

pH : 7 - 9

Densité relative : 1,3 kg/l

Pouvoir de coupe : 10

Niveau de brillance : 6

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lire attentivement et respecter les mentions d'avertissement figurant sur l'étiquette !

Conditions de mise en œuvre :

Veuillez utiliser le produit uniquement dans un environnement bien ventilé et aéré. La température de mise en œuvre doit être d'au moins +15 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Méthode d'application	Vitesse recommandée	Ponçage maximal éliminé
Polisseuse rotative	1200 - 1800 tr/min	P600 - P800

Support de lustrage recommandé : optimisé pour peau de mouton, utilisation possible avec une mousse de lustrage

Conseils de mise en œuvre :

- Nettoyer soigneusement la surface
- Agiter le flacon et déposer environ 15 g de polish sur une peau de mouton ou sur une mousse de lustrage dure.
- Travailler en croisant les passes. Exercer une pression forte et régulière pendant le lustrage et faire tourner la machine à une vitesse basse et constante.
- Lorsque le produit est réparti uniformément et incorporé à la surface, augmenter la vitesse. Travailler sur la plus grande surface possible afin de limiter l'accumulation de chaleur en certains points.
- Le polish est entièrement appliqué lorsqu'il ne subsiste qu'un film légèrement transparent ou huileux.
- Éliminer les résidus de polish avec un chiffon microfibre. Le cas échéant, utiliser un nettoyant pour contrôler le résultat du lustrage.
- Si une surface brillante est recherchée, par exemple sur les peintures foncées, appliquer un produit de finition pour éliminer les hologrammes et les traces de lustrage.

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/a 200 g/l

Ce produit contient au maximum 87 g/l de COV

Durée de conservation :

24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, à une température comprise entre +15 °C et +25 °C.

Protéger du gel et du rayonnement solaire direct

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante :

e-mail : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.