

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 10.04.2025

PROTECTION DE BAS DE CAISSE BITUME EN AÉROSOL

Numéro d'article :	37100
Couleur :	noir
Utilisation prévue :	Réparation automobile / Produit anticorrosion
Caractéristiques générales :	Protection antigravillon et anticorrosion de haute qualité pour le soubassement et les passages de roue des voitures. Le produit présente de très bonnes propriétés isolantes et insonorisantes. Peut être appliqué sur des surfaces zinguées si l'apprêt approprié est utilisé. ■ résistance chimique à : l'eau, le brouillard salin, l'huile, les acides et les bases faibles ■ reste souple ■ excellente prévention de la corrosion

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**Base :** bitume, solvants et cires**Odeur :** caractéristique**Consommation :** 1,0 - 1,5 m² (500 ml)**Résistance à la température :** -25 °C à +80 °C**PROCESSUS D'APPLICATION**

Avant utilisation, lire attentivement et respecter les mentions d'avertissement figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Veuillez utiliser le produit uniquement dans un environnement bien ventilé et aéré. La température de mise en œuvre doit être comprise entre +15 °C et +25 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Conseils de traitement :

- Le support doit être propre, sec, exempt de rouille et de graisse. Éliminer les anciens revêtements et apprêts non adhérents.
- Masquer au préalable les parties qui ne doivent pas être traitées

- Porter un masque respiratoire (type A2/P3 recommandé)
- L'aérosol doit être à température ambiante
- Avant utilisation, agiter l'aérosol pendant 2 min et effectuer un essai de pulvérisation
- La distance par rapport à la surface doit être d'environ 25 - 30 cm
- Appliquer en plusieurs couches
- Respecter un temps d'évaporation de 5 - 10 min entre chaque passe (selon l'épaisseur de la couche)
- Nettoyer la valve après utilisation (retourner l'aérosol et appuyer sur la buse pendant environ 5 secondes)

Séchage	Hors poussière
Température de l'objet 20 °C	60 min

Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité de l'air et de l'épaisseur de la couche de laque appliquée

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l

Ce produit contient au maximum 545,3 g/l de COV

Durée de conservation :

120 mois, si conservé dans les emballages d'origine hermétiquement fermés.

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante :

e-mail : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.