

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 30.10.2024

VERNIS EN AÉROSOL

Numéro d'article :	26404 (brillant), 26406 (mat)
Couleur :	transparent
Utilisation prévue :	Produit de finition automobile / Vernis
Caractéristiques générales :	Vernis acrylique 1K de haute qualité, à finition brillante ou mate durable, pour surfaces traitées et non traitées. Le vernis présente une excellente adhérence, résiste aux chocs, aux produits chimiques et au sel de déneigement ■ séchage rapide ■ résistant à l'usure et aux rayures ■ ne se décolore pas et résiste aux UV Domaines d'application ■ métal ■ aluminium ■ bois ■ divers plastiques ■ verre ■ pierre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base : résine acrylique

Brillance : très brillant / mat

Degré de brillance : brillant > 75 GU ; mat 10 ± 2 GU

Consommation : 1,5 - 2 m²

Résistance à la température : jusqu'à 110 °C

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lire attentivement et respecter les mentions d'avertissement figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Veuillez utiliser le produit uniquement dans un environnement bien ventilé et aéré. La température de mise en œuvre doit être comprise entre +10 °C et +25 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Conseils de traitement :

- Le support doit être propre, sec, exempt de rouille et de graisse. Éliminer les anciens revêtements ou apprêts non adhérents
- Poncer légèrement la surface avec du P400-800
- Masquer au préalable les parties qui ne doivent pas être peintes
- Dégraisser la surface
- Porter un masque respiratoire (type A2/P3 recommandé)
- L'aérosol doit être à température ambiante
- Avant utilisation, agiter l'aérosol pendant 2 min et effectuer un essai de pulvérisation
- Appliquer le vernis en plusieurs couches fines
- La distance par rapport à la surface doit être de 25 - 30 cm
- Respecter un temps d'évaporation de 3 - 5 min entre chaque passe (selon l'épaisseur de la couche)
- Nettoyer la valve après utilisation (retourner l'aérosol et appuyer sur la buse pendant environ 5 secondes)

Séchage	Hors poussière	Sec au toucher	Recouvrable
Température de l'objet 20 °C	5 - 10 min	10 - 20 min	2 h

Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité de l'air et de l'épaisseur de la couche de laque appliquée.

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l

Ce produit contient au maximum 665,6 g/l de COV

Durée de conservation :

120 mois dans les emballages d'origine hermétiquement fermés

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante :

e-mail : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.