

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 06.02.2025

WASH/ETCH PRIMER 1K EN AÉROSOL

Numéro d'article :	26022, 26023
Couleur :	brun-rouge, vert olive
Utilisation prévue :	Produit de réparation automobile / Apprêt
Caractéristiques générales :	Apprêt anticorrosion 1K aux excellentes propriétés d'adhérence, en particulier sur les métaux polis, par exemple la tôle d'acier. Des pigments actifs de protection contre la rouille assurent une protection anticorrosion optimale. Peut être utilisé comme apprêt de soudure ou comme apprêt acide 1K. ■ idéal pour les retouches localisées ■ séchage rapide Supports : ■ acier ■ fer ■ ancienne peinture ■ aluminium ■ supports polyester

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base : NC

Odeur : solvant

Consommation : 1,0 m² (400 ml)

Épaisseur du film sec : 10 - 20 µm (1 - 2 couches)

Résistance à la température : jusqu'à 90 °C

Prétraitement du support :

Le support doit être propre, sec, exempt de poussière et de graisse. Éliminer les anciens revêtements et apprêts non adhérents.

Aluminium	Dégraisser, poncer à sec P240-320 ou matifier avec un tampon abrasif de finition, dégraisser à nouveau
Acier	Dégraisser, poncer à sec avec P240-320, souffler, dégraisser à nouveau
Anciennes peintures	Dégraisser, poncer à sec avec P220-280, souffler, dégraisser à nouveau
Supports polyester	Poncer à sec, utiliser du P240-320 pour le ponçage final, souffler, dégraisser

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lire attentivement et respecter les mentions d'avertissement figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Veuillez utiliser le produit uniquement dans un environnement bien ventilé et aéré. La température de mise en œuvre doit être comprise entre +12 °C et +25 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Conseils de traitement :

- Masquer au préalable les parties qui ne doivent pas être peintes
- Dégraisser la surface
- Porter un masque respiratoire (type A2/P3 recommandé)
- L'aérosol doit être à température ambiante
- Avant utilisation, agiter l'aérosol pendant 2 min et effectuer un essai de pulvérisation
- La distance par rapport à la surface doit être d'environ 15 cm
- Appliquer le wash/etch primer 1K en 1 - 2 couches
- Laisser sécher 10 - 50 min, puis recouvrir avec les apprêts et garnissants 1K Cham'aleon ou les apprêts 2K Cham'aleon
- Ne pas recouvrir avec des produits époxy !
- En utilisation comme apprêt de soudure, appliquer une seule couche légère
- Nettoyer la valve après utilisation (retourner l'aérosol et appuyer sur la buse pendant environ 5 secondes)

Séchage	Recouvrable
Température de l'objet 20 °C	10 - 15 min
Séchage IR*	3 min

*La température de l'objet ne doit pas dépasser 60 - 70 °C

Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité de l'air et de l'épaisseur de la couche de laque appliquée.

Ponçage : Ponçage à sec avec du P400-800

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l

L'art. 26022 contient au maximum 683,6 g/l de COV

L'art. 26023 contient au maximum 676,0 g/l de COV

Durée de conservation :

120 mois, si conservé dans les emballages d'origine hermétiquement fermés

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante :

e-mail : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.